



RMTM

Febrero 2016 (FU)

Sustituye a la edición de Enero del 2006

® = marca registrada

Carpeta "Pinthor"

Removethor®

Removedor de esmaltes, lacas y barnices.

LINEA PINTHOR®

DESCRIPCIÓN:

REMOVETHOR es una solución que está fabricada para remover o reblandecer pintura de esmalte, laca, barnices, hules clorados, etc., que estén aplicados sobre sustratos como acero, aluminio, hierro, lámina galvanizada, etc, logrando un sustrato libre de sustancias extrañas, preparando la superficie para que posteriormente se le aplique cualquier acabado **PINTHOR MR.**

CARACTERÍSTICAS:

Tipo: Limpiadores y removedores.
Nº. De Componentes: Uno.

USOS RECOMENDADOS:

REMOVETHOR es empleado en la limpieza de estructuras y elementos metálicos en las que se desee cambiar su recubrimiento, removiendo pinturas de esmalte, lacas, barnices, entre otros.

FORMA DE APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Ninguna en especial, de preferencia que el sustrato en donde se va a aplicar este a temperatura ambiente, no deberá aplicarse sobre superficies calientes, ya que reduce su eficacia.

PREPARACION DEL MATERIAL:

REMOVETHOR no necesita diluciones, se aplica directo sobre el sustrato.

APLICACIÓN Y EQUIPO:

REMOVETHOR se debe aplicar una capa abundante con brocha sobre la superficie a remover, en una sola dirección tomando pequeñas superficies cada vez.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel :(777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



Espere de 10 a 25 minutos hasta que el material se encuentre completamente reblandecido. Elimine la película reblandecida con cuña de acero o fibra, lave la superficie con agua y desengrasante Thor industrial.



Si hay que remover espesores mayores a 1 mm de pinturas es probable que se requiera de una doble aplicación de **REMOVETHOR**.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el material bien tapado en un lugar fresco a una temperatura menor a 45° C. No se exponga al sol ni a altas temperaturas. No se agite

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

REMOVETHOR es un producto flamable, manténgase alejado del calor, chispa, flama abierta, arco eléctrico o cualquier fuente de ignición. Evite el contacto con la piel y los ojos. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Indispensable el uso de mascarilla para vapores, guantes y lentes de protección, lávese con agua y jabón terminada la aplicación.

OBSERVACIÓN:

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

GARANTÍA:

Todos los materiales **PINTHOR_{MR}**, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados, y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com