IMPT
Febrero 2016 (FU)
Sustituye a la edición de Septiembre 2000
® = marca registrada
Carpeta “Imperthor”

Imperthor®

Impermeabilizante acrílico base agua.
LINEA IMPERTHOR®

DESCRIPCIÓN:

IMPERTHOR es un impermeabilizante acrílico, elastomérico, formulado basándose en resinas de alta elasticidad y cargas minerales inertes,por lo cual su resistencia es ideal en superficies irregulares o con movimientos originados por asentamientos, compactación o sismos ligeros.

CARACTERISTICAS:

Tipo:	Impermeabilizante.
Acabado:	Ahulado.
Colores :	Rojo terracota y blanco de línea.
Nº. De Componentes:	Uno.

USOS RECOMENDADOS:

IMPERTHOR es un impermeabilizante de gran calidad, no se decolora ni descarapela recomendado en exteriores, su película de alta impermeabilidad permiten que sea aplicado en losas y muros, resistente a humedades y agentes ambientales.

PROPIEDADES FISICAS:

Densidad:	1.10 Kg/ L.
Sólidos en volumen:	55% + - 2%.
Espesor recomendado:	400 micras.
Rendimiento teórico:	20m²/Cubeta19 lt.

(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA DENSIDAD Y POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)

Tiempo de secado: 2 horas al tacto. 24 horas secado completo. Influyen las condiciones climáticas.

FORMA DE APLICACIÓN:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Es necesaria la limpieza de la superficie hasta quedar libre de polvos o grasa, retiro de material suelto ya sea concreto, cemento, pinturas o impermeabilizantes anteriores. Después de secar la zona, se procede al sellado del área con **SELLATHOR** o **RESINTHOR RVA** dependiendo del sustrato, antes de aplicar **IMPERTHOR,** ya que el acabado final como el rendimiento se ven ampliamente mejorados, se recomienda el uso de **THOR-MALLA** MULTIDIRECCIONAL REFORZADA LA CUAL MEJORA EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO.

APLICACIÓN Y EQUIPO:

IMPERTHOR puede ser aplicado con rodillo, cepillo de raíz o de lechuguilla y/o brocha. Se aplica primero una mano de **IMPERTHOR** que puede ser diluida un 20% máximo con agua limpia, sobre ésta aun fresca se extiende la **THOR-MALLA** quedándose pegada a la superficie gracias al **IMPERTHOR** (cuidando que no queden arrugas en la malla). Se debe dejar secar cuando menos dos horas.
Posteriormente, con rodillo, o cepillo, se recubre con otra mano de **IMPERTHOR** sobre la **THOR-MALLA** MULTIDIRECCIONAL, sin diluir, hasta que el dibujo de la malla desaparezca.
La aplicación debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados. Consulte con nuestro Departamento de Aplicaciones de Acabados.

ALMACENAMIENTO:

El material deberá estar bien tapado en lugar fresco a una temperatura de 15º C. Aproximadamente. Debido a su fabricación IMPERHOR no desprende vapores dañinos para la salud. No se deje al alcance de los menores de edad, el uso de este producto por menores debe ser bajo la supervisión de un adulto. No se ingiera. En caso de Ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.

MANTENIMIENTO:

IMPERTHOR es 100% lavable, con agua y jabón. No utilice solventes para su limpieza.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

Debido a su fabricación **IMPERHOR** no desprende vapores dañinos para la salud. No se deje al alcance de los menores de edad, el uso de este producto por menores debe ser bajo la supervisión de un adulto. No se ingiera. En caso de Ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.

OBSERVACION:

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

GARANTIA:

Todos los materiales **PINTHORMR** están garantizados por 5 años, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados, y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.