

**PMCT**

Febrero 2016

Sustituye a la edición de Septiembre del 2000

® = marca registrada

Carpeta "Pinthor"

PRIMER MULTITHOR®

Pintura de fondeo para Multicrome Thor. Acabado Satinado.**LINEA PINTHOR®****DESCRIPCIÓN:**

PRIMER MULTITHOR® es una resina de emulsiones acrílicas base agua plástica pigmentada, semimate, con buen cubrimiento y resistencia en interiores y exteriores. Sus componentes le confieren propiedades de resistencia al intemperismo en ambientes secos y húmedos, no se agrieta, desprende o decolora. Su acabado mejora el funcionamiento del **MULTICROME THOR**, creando un fondo de acabado homogéneo que repercutirá en la óptima aplicación del acabado final, tanto en los rendimientos del producto como estéticamente.

CARACTERÍSTICAS:

Tipo:	Resina de fondeo para Multicrome Thor
Acabado:	Semimate
Colores :	Todos, ver catalogo PINTHOR®.
Nº. De Componentes:	Uno

USOS RECOMENDADOS:

PRIMER MULTITHOR por su dureza, resistencia y lavabilidad es ideal como fondo de aplicación para el **MULTICROME THOR**, confiriéndole resistencia, mejorando el funcionamiento, adherencia y rendimiento; además de complementar la versatilidad del recubrimiento ya que aporta un color extra de fondo.

PROPIEDADES FÍSICAS:

DENSIDAD:	1.15 Kg/ L.
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	55% + - 2%.
ESPESOR RECOMENDADO:	45.0 micras.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	80.0 m ² /Cubeta 19 lt.
(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)	

TIEMPO DE SECADO:	30 minutos al tacto. 4 secado completo. Influyen las condiciones climáticas.
-------------------	--

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V**MATRIZ**

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.comContacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

PRIMER MULTITHOR puede ser aplicado sobre cualquier área, recubriendo muros y plafones, aplanados de cemento, yeso, tablaroca, azulejo, tabique; o superficies como madera, asbesto, metal y vidrio. La superficie a recubrirse se debe encontrar libre de humedades, grasas, salitres y desprendimientos. Es necesaria la limpieza de la superficie con **DESENGRASANTE THOR** y sellando la zona con **SELLATHOR**, antes de aplicar **PRIMER MULTITHOR** como primario o fondo, para que una vez que seque la superficie se pueda recubrir con **MULTICROME THOR**.

Cuando se aplica sobre azulejo, tabique, block, loseta o algún otro material en el cual se desea perder las juntas, es necesario recubrirlas con una matriz plástica **THOR BASE NIVELADORA** o resanador **COVER THOR**, especialmente formulados para eliminar juntas y con excelente adherencia a este tipo de sustratos. Consultar fichas técnicas de cada producto. Se recomienda que se aplique en superficies lisas, ya que es un acabado de textura visual, aunque no es limitativo a aplicarse sobre texturizados.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

PRIMER MULTITHOR por su formulación está listo para aplicarse, no debe rebajarse con agua, en caso de requerirlo en sustratos porosos y para facilitar la aplicación use máximo un 5% de agua limpia.

APLICACIÓN Y EQUIPO:

PRIMER MULTITHOR puede ser aplicado con equipo neumático convencional, rodillo o brocha; el tiempo aproximado de secado al tacto es de una hora. Su aplicación correcta es a dos manos, encontrando un secado total a las cuatro horas, dependiendo del grado de absorción del sustrato, la temperatura y la ventilación.

La aplicación debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados. Si requiere información adicional ponemos a su disposición el soporte técnico de **PINTHOR®** al teléfono 55-88-98-14 y por correo a informacion@pinthor.com. Adicionalmente le ofrecemos cursos de capacitación para la aplicación adecuada de cada producto, pregunte por nuestros horarios.

ALMACENAMIENTO:

El material debe encontrarse bien tapado en lugar fresco a una temperatura aproximada de 25° C. / 77° F.

MANTENIMIENTO:

PRIMER MULTITHOR es lavable con agua y jabón. No utilice solventes para su limpieza. Ver mantenimiento del producto **MULTICROME THOR**.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

PRIMER MULTITHOR debido a su formulación ecológica, no contiene solventes y es de bajo contenido de olores. Evite el contacto con la piel y los ojos. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



OBSERVACIÓN:

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

GARANTÍA:

Todos los materiales **PINTHOR®**, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com