



**PE 911**

Febrero 2016 (FU)

Sustituye a la edición de Septiembre 2000

® = marca registrada

Carpeta "Pinthor"

# Primerthor 911®

Primario epóxico catalizado base solvente

LINEA EPOXITHOR

**DESCRIPCIÓN:**

**PRIMERTHOR 911** es un primario epóxico base solvente que promueve la excelente adherencia del ESMALTHOR 911

**CARACTERÍSTICAS:**

Tipo:	Resina Epóxica base solvente
Acabado:	mate.
Colores :	Blanco®.
Nº. De Componentes:	Dos. Resina y catalizador.
Relación de Mezcla:	1:1

**PROPIEDADES FÍSICAS:**

**PRIMERTHOR 911**

TIPO:	Resina epóxica
SÓLIDOS:	55 % sólidos
SOLVENTE:	Xileno
COMPOSICION QUÍMICA:	
VISCOSIDAD:	Muy baja viscosidad, 500 - 700 cps.
COLOR:	1 max. Gardner-hellige (Cuando es transparente, sin pigmentación)
PIGMENTACIONES:	Ver catálogo PinThor®.
DENSIDAD:	1.1 Kg/L
USOS PRINCIPALES:	Empleada como primario.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	1.0L. Rinde entre 6 a 8 m <sup>2</sup> aproximadamente sobre estructura metálica.
TIEMPO DE SECADO:	8hrs. al tacto/ 12 o 24 horas transito ligero 7 días duro.

**RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V**

**MATRIZ**

Dr. Duran 20A, Col. Doctores

Cp 0720 Mexico DF

Tel : 5588-0908/ 5588-0353

**SUCURSAL MORELOS**

Guerrero 139A, Col. 3 de mayo

Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos

Tel : (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)



#### CATALIZADOR PARA PRIMERTHOR 911

TIPO:	Endurecedor.
SÓLIDOS	45-55 % sólidos.
SOLVENTE:	XILENO.
COMPOSICION QUÍMICA:	.
VISCOSIDAD:	Variable de acuerdo al uso.
COLOR:	2 max. Gardner-hellige.
PIGMENTACIONES:	Transparente / lechoso.
DENSIDAD:	1.2 Kg/L

#### FORMA DE APLICACIÓN:

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Antes de aplicar **PRIMERTHOR 911**, es necesaria la limpieza con **FOSFATIZANTE THOR FT**, además de realizar un buen lijado, aspirado y retiro de falsas adherencias.

En el momento de la aplicación del material, el sustrato debe estar completamente seco, es decir, no deberá haber humedad en el sustrato base antes de la aplicación.

#### PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

Se prepara **PRIMERTHOR 911** mezclando la resina con su catalizador según la relación de mezcla indicada en la etiqueta del envase (1:1 en volumen). Se debe mezclar perfectamente de manera vigorosa y continúa por lo menos durante dos minutos, para que todas las partículas de endurecedor se integren con la resina. Es muy importante que prepare solo el material que piense ocupar en el momento

Si requiere información adicional ponemos a su disposición el soporte técnico de **PINTHOR®** al teléfono 55-88-98-14 y por correo a [informacion@pinthor.com](mailto:informacion@pinthor.com). Adicionalmente le ofrecemos cursos de capacitación para la aplicación adecuada de cada producto, pregunte por nuestros horarios.

#### APLICACIÓN Y EQUIPO:

**PRIMERTHOR 911** es aplicado con equipo manual, rodillo de pelusa fenólica o brocha sobre la superficie, es importante colocar solamente una capa, con la cantidad de material exacta para lograr el espesor deseado y mejorar el rendimiento.

El tiempo aproximado de secado al tacto es de 6 horas, para secar completamente se requieren de 12 a 24 horas, (probablemente desde la 1ra hora se puede aplicar el mortero de nivelación).

La aplicación debe ser uniforme y por personal capacitado, para obtener excelentes resultados. Si usted lo requiere contamos con un departamento de aplicaciones de acabados profesional y garantizado.

Recomendamos realizar pruebas previas de los materiales, desengrasantes, primarios, y tomar notas de las condiciones de operación (tiempo de mezclado, cantidades preparadas, tiempo de catalización o secado según las condiciones climáticas, tipo de rodillo o forma texturizada, etc.)

#### ALMACENAMIENTO:

Mientras no se realice la mezcla del **PRIMERTHOR 911** y el catalizador puede mantenerse hasta durante 6 meses, siempre y cuando el material se encuentre bien tapado en lugar fresco a una temperatura entre 15 a 25° C. Evítense temperaturas de congelamiento.

#### RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

##### MATRIZ

Dr. Duran 20A, Col. Doctores  
Cp 0720 Mexico DF  
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

##### SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139A, Col. 3 de mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel : (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)



**RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:**

**PRIMERHTOR EPOXICO** debido a su formulación Contiene solventes altamente flamables, sus vapores son tóxicos. Evite el contacto con la piel, los ojos y la inhalación continua. Use equipo especial de protección, guantes, lentes de seguridad y mascarillas, aplíquese en lugares con ventilación adecuada. Manténgase fuera del alcance de chispas o flamas y calor excesivo. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de Ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

**OBSERVACIÓN:**

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

**GARANTÍA:**

Todos los materiales **PINTHOR<sub>MR</sub>**, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

**RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V**

**MATRIZ**

Dr. Duran 20A, Col. Doctores  
Cp 0720 Mexico DF  
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

**SUCURSAL MORELOS**

Guerrero 139A, Col. 3 de mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel : (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)