



**PRA**

Febrero 2016 (FU)

Sustituye a la edición de Septiembre 2000

® = marca registrada

Carpeta "Pinthor"

## **Primerthor Acrílico**®

### **Sellador / tapa-poros** **LINEA IMPERTHOR**®

**DESCRIPCIÓN:**

**Primerthor acrílico** es un primario especial de polímeros acrílicos y aditivos específicos formulado para como sellador para sistemas impermeables.

**CARACTERÍSTICAS:**

<b>Tipo:</b>	Polímero acrílico.
<b>Acabado:</b>	Brillante.
<b>Colores :</b>	Neutro – Transparente.
<b>Nº. De Componentes:</b>	Uno.

**USOS RECOMENDADOS:**

**PRIMERTHOR ACRILICO** por su baja viscosidad y libre de cargas minerales, es ideal para utilizarlo en la primera fase de un sistema impermeable, donde permita impregnar la superficie y sellar porosidades.

**PROPIEDADES FÍSICAS:**

<b>Sólidos en Volumen:</b>	47% + - 1%.
<b>PH @ 25°C.:</b>	9.0-10.0
<b>Densidad :</b>	1.035 kg./Litro + - 0.01
<b>Película seca:</b>	Transparente flexible brillante y buena lavabilidad.
<b>Dilución máxima:</b>	1:2
<b>Viscosidad:</b>	500. - 1500 cps*
<b>Rendimiento teórico:</b>	0.50 Lts. / m <sup>2</sup> como película elástica. (EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)
<b>Tiempo de secado:</b>	2 horas al tacto, recubrir a las 5 horas, secado total a las 24 horas Dependiendo de la temperatura y ventilación así como de la porosidad y absorción del sustrato.

\*Cps: Viscosímetro Brookfield RVF

#### **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V**

**MATRIZUCURSAL MORELOS**

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores

Cp 0720 México DF

Tel : 5588-0908/ 5588-0353

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo

Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos

Tel : (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

**Contacto y cotizaciones:** [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)



---

#### FORMA DE APLICACIÓN:

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

**PRIMERTHOR ACRILICO** puede ser aplicado sobre cualquier superficie, muros de bloc, aplanados, concreto, tablaroca, madera, asbesto, siempre y cuando la superficie a recubrirse encuentre libre de humedades grasas, salitres y desprendimientos.

#### PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

Dependiendo del uso que vaya a tener existen especificaciones adecuadas, las diluciones cambian de acuerdo a la proporción del material al que se le va adicionar y las características del sustrato. La dilución máxima es 2 a 1. Nuestras experiencias nos dicen que una dilución del 1 a 1 con agua limpia nos da una buena protección en sustratos de uso arquitectónico y nos permite aplicarlo con facilidad.

#### APLICACIÓN Y EQUIPO:

Puede ser aplicado con rodillo o brocha, o si lo requiere con equipo neumático convencional y pistola de aire. La aplicación debe ser uniforme y respetando las proporciones para obtener excelentes resultados. Si usted lo requiere contamos con un departamento de asesoría técnica profesional donde podrán resolverle cualquier duda, además de recibir sus sugerencias y comentarios.

---

#### ALMACENAMIENTO:

El material deberá estar bien tapado en lugar fresco a una temperatura de 20° C. aproximadamente. Protéjase de la congelación.

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

**PROMERTHOR ACRILICO** está basado en polímeros acrílicos que no son tóxicos, debido a su formulación base agua, ecológica no desprende vapores ni olores tóxicos dañinos para la salud. No se deje al alcance de los menores de edad, No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos. Aconsejamos el uso de guantes.

---

#### OBSERVACIÓN:

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

#### GARANTÍA:

Todos los materiales **PINTHOR<sup>MR</sup>** están garantizados por 5 años, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados, y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

---

#### RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

##### MATRIZSUCURSAL MORELOS

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel : (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)