



TBN

Febrero 2016 (FU)
Sustituye a la edición de Septiembre 2000
® = marca registrada
Carpeta "Textuthor"

Thorbase Niveladora®

Pasta Acrílica para nivelar muros y pisos. Interiores y Exteriores
LINEA TEXTUTHOR®

DESCRIPCIÓN:

THORBASE NIVELADORA es una base fabricada con altos sólidos, pigmentos inorgánicos y resinas, que la confieren una gran dureza y resistencia. Es Ideal para nivelar y apañar muros y pisos que requieren de extrema dureza y resistencia a los agentes del intemperismo.

CARACTERÍSTICAS:

Tipo:	Nivelador
Acabado:	Liso.
Colores :	Ver catálogo PinThor®.
Nº. De Componentes:	Uno

USOS RECOMENDADOS:

THORBASE NIVELADORA es un material de consistencia pétreo, especialmente creado para que con su espesor oculte acabados que ya no se deseen, como mayolita y azulejo, lo que ayuda a evitar demoliciones, cascajos, polvo, etc. Tiene excelente adherencia en superficies poco porosas. Recomendado en muros y pisos interiores o exteriores.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Densidad:	2.0Kg / L
Espesor recomendado:	2.0 – 3.0mm
Rendimiento teórico:	10 a 15 m ² / cubeta 19 lt.

(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA DENSIDAD Y POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)

Tiempo de secado:	40 minutos al tacto. 24 horas secado completo.
-------------------	--

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel :(777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



FORMA DE APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Se aconseja la limpieza y sellado (*si lo requiere*) del área con **SELLATHOR RV**, antes de aplicar **THORBASE NIVELADORA** sobre cualquier superficie, siempre y cuando el sustrato a recubrir se encuentre libre de polvo, humedades grasas, salitres y desprendimientos.

Puede ser aplicada sobre cualquier superficie en la que se desee ocultar su figura, textura o desapaño en muros o pisos de mayolita, azulejo, bloc, concreto, madera, tablaroca, loseta, asbesto, etc. Se recomienda que la superficie que se vaya a recubrir con **THORBASE NIVELADORA** sea firme, pues es un recubrimiento duro, poco flexible, por lo cual sobre materiales blandos podría cuartearse.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

THORBASE NIVELADORA por su formulación está listo para aplicarse, no necesita diluirse. En caso de requerirlo, rebájese hasta con un 5% máximo de agua limpia. Cuando se nivele pisos con el producto se recomienda preparar el producto adicionando 1 Kg. de cemento, blanco o gris por cada 8 Kg. de **THORBASE NIVELADORA** para incrementar la resistencia y viscosidad del producto, es necesario trabajarlo de inmediato por el tiempo de fraguado del cemento.

APLICACIÓN Y EQUIPO:

THORBASE NIVELADORA puede ser aplicada con llana metálica, cuñas o espátulas dependiendo de la superficie a recubrir. La pasta deberá extenderse de forma uniforme, homogénea y de espesor controlado para ocultar el poro o figura, máximo 3 mm de espesor. El tiempo aproximado de secado al tacto es de 1 hora, encontrando un secado total a las 24 horas, dependiendo de las características del sustrato, la temperatura y ventilación. Es recomendable lijar la base niveladora una vez seca para obtener un sustrato totalmente liso.

La aplicación correcta debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados. Consulte con nuestro departamento de aplicaciones de acabados.

Si requiere información adicional ponemos a su disposición el soporte técnico de **PINTHOR®** al teléfono 55-88-98-14 y por correo a informacion@pinthor.com. Adicionalmente le ofrecemos cursos de capacitación para la aplicación adecuada de cada producto, pregunte por nuestros horarios.

ALMACENAMIENTO:

El material debe encontrarse bien tapado en lugar fresco a una temperatura aproximada de 25° C. / 77 ° F.

MANTENIMIENTO:

THORBASE NIVELADORA puede limpiarse con agua y jabón suave. Utilizando un paño o esponja. No utilice solventes para su limpieza. En caso de encontrar manchas impregnadas utilice **DESENGRASANTE THOR**.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

THORBASE NIVELADORA debido a su formulación ecológica, no contiene solventes y es de bajo contenido de olores. Evite el contacto con la piel y los ojos. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com

**OBSERVACIÓN:**

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Es sobrentendido que los riesgos de utilización del producto son únicos para el consumidor.

GARANTÍA:

Todos los materiales **PINTHOR^{MR}**, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V**MATRIZ**

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com